

## Produkty Ceresit odporúčané na lepenie a škárovanie

## Odporúčané produkty Ceresit na lepenie a škárovanie

Produkty Ceresit	Podklad	Potery cementové	Potery anhydritové	Betón ≥3 mesiace	Betón ≥6 mesiacov	Potery s podlahovým vykurovaním	Liaty asfalt (5) zasypaný pieskom	Drevotriesky V100, hr. ≥ 25mm	Drevené podlahy	Keramické obklady	Keramické dlažby, kameň	Nátery a maľby v interiéri budov	Kovové podklady	Sadrokartón	Druhy obkladov a dlažieb				Orientačná spotreba kg/m <sup>2</sup>	
	Príprava podkladu	Očistiť, odsaf	Obrúsiť, odsaf	Očistiť	Očistiť		Očistiť, odsaf	Očistiť, odsaf	Očistiť, odsaf	Očistiť, odsaf	Očistiť, odsaf	Očistiť, odsaf	Očistiť, odsaf	Očistiť, odmastíť	Očistiť	nasiakavé	Nasiakavosť ≤ 1%	Mramor	Ostatné kamenné	
<b>Lepenie obkladov</b>																				
CM 11 Tenkovrstvová lepiaca malta	●	○(4)	○(4)	●	○(4)	○(4)	○(4)	○(4)	○(4)	○(4)	○(4)	○(4)		○(4)	●	○(4)				od 2,0 do 4,2
CM 14 Rýchlo tvrdnúce lepidlo	●	○(4)	○(4)	●	○(4)	○(4)	○(4)	○(4)	○(4)	○(4)	○(4)	○(4)		○(4)	●	○(4)		○		od 2,4 do 4,2
CM 15 EASY Lepidlo na mramor	●	○(4)	○(4)	●	●		○(4)	○(4)	○(4)	○(4)	○(4)	○(4)		●	○	○(4)	●	●		od 1,0 do 2,3
CM 16 Tenkovrstvové lepidlo "profi"	●	○(4)	○(4)	●	●		○(4)	○(4)	○(4)	●	○(4)	○(4)		●	●	○(9)				od 1,7 do 5,6
CM 17 Flexibilné lepidlo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●				od 2,0 do 3,8
CM 18 Easy Flex Flexibilné lepidlo ľahčené	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●				od 0,9 do 1,9
CM 19 Lepidlo na veľké formáty dlažieb	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●(9)	●		●	●	●		●		od 2,4 do 6,0
CU 22 Epoxidové chemicky odolné lepidlo	●			●	●	●		●	●	●	●	○(6)	●(10)		●	●	○	●		od 1,9 do 3,4
CU 23 Elastické dvojzložkové lepidlo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○(11)	●	●	○		○		od 1,5 do 3,6
<b>Škárovanie</b>																				
CE 33 SUPER Škárovacia zmes, škáry do 5 mm	●	●	○	●	○					●	●	●		●	●	○		○		od 0,5 do 0,7
CE 35 SUPER Škárovacia zmes, škáry od 4 do 15 mm	●	●	○	●	○					●	●	●		●	●	●		○		od 0,6 do 1,2
CE 40 Aquastatic Škárovacia hmota elastická, škáry do 5 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		○		od 0,7 do 1,1
CE 42 Škárovacia zmes na mramor od 1 - 8 mm	●	●	●	●	○		○	○	●	●	●	●	○		○	○	●	●		od 0,2 do 0,6
CE 43 Aquastatic Škárovacia hmota elastická, škáry od 2 do 20 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●		○		od 0,6 do 1,2
CE 44 Vodovzdorná, chem. odolná, 2-12mm	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●				od 1,0 do 2,3
CE 47, CE 48 Chemicky odolná od 2 do 8 mm	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●				od 0,8 do 1,9

● použitie odporúčené  
○ použitie možné

(1) - s pridaním piesku frakcie 0-8 mm  
(2) - s pridaním piesku frakcie 0-2 mm  
(3) - s pridaním piesku frakcie 0,1-0,4 mm  
(4) - s pridaním emulzie Ceresit CC 83  
(5) - iba v interiéri po predchádzajúcej porade  
(6) - iba na podlahy epoxidové  
(7) - nie v prípade zatüzenia LW žiarením  
(8) - na dlažby nenasiakavé s pridaním CC 83  
(9) - iba v interiéri  
(10) - opatrené ochranným epoxidovým náterom  
(11) - iba v interiéri